

## Schuimbeton

Gewicht kg/m <sup>3</sup>	Drukvasth. ton/m <sup>2</sup>	Drukvasth. N/mm <sup>2</sup>	Buig/trek N/mm <sup>2</sup>	Trek N/mm <sup>2</sup>	Warmteco. W/mK
400	50	0,5	0,10	0,05	0,09
500	100	1,0	0,15	0,10	0,10
600	200	2,0	0,35	0,20	0,12
700	250	2,5	0,45	0,25	0,14
800	300	3,0	0,50	0,30	0,17
900	350	3,5	0,60	0,35	0,20
1.000	400	4,0	0,70	0,40	0,23
1.100	500	5,0	0,90	0,50	0,26
1.200	600	6,0	1,10	0,60	0,30
1.300	700	7,0	1,30	0,70	0,35
1.400	800	8,0	1,50	0,80	0,40
1.500	900	9,0	1,65	0,90	0,45
1.600	1.000	10,0	1,80	1,00	0,50
1.700	1.100	11,0	2,00	1,10	0,57
1.800	1.200	12,0	2,25	1,20	0,65
1.900	1.300	13,0	2,50	1,30	0,75
2.000	1.400	14,0	3,00	1,40	0,90
2.100	1.500	15,0	4,00	1,50	1,10